Sigma Decapant FT-8901

Description
Décapant pâteux pour peintures, à base de solvants ininflammables.

Usage
Décapage d'anciennes couches de peinture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ainsi que des résidus de certaines colles après enlèvement d'un revêtement de sol.

Caractéristiques principales
- A appliquer généreusement, y compris sur les surfaces verticales
- Forme une pellicule qui empêche l'évaporation trop rapide du solvant
- Ramollit les liants durcis des couches de peintures synthétiques, de peintures latex, certaines peintures à base de résines époxydiques ainsi que certaines sortes de colles

Teintes et brillance
- colore

Données de base
- Densité: env. 1,2 g/cm³
- Extrait sec: env. 6,8% en volume
- Point d'inflammabilité: n'est pas d'application

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.
Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Conditions du support
De préférence un support lisse, l'enlèvement de peinture ramollie sur des supports rugueux étant un travail fastidieux

Instructions d'emploi
Utiliser une brosse douce

Mode d'emploi
La quantité de décapant à appliquer doit être adaptée à l'épaisseur de la couche de peinture que l'on veut enlever. Dès que les couches sont sufissamment ramollies (généralement après 10 à 15 min.), les détacher au moyen d'un couteau à enduire. Pour des couches très épaisses, répéter l'opération plusieurs fois.

Prétraitement
Pour enlever des restes éventuels de décapant, poncer à sec et laver au diluant cellulosique (inflammable), comme Chlorothène NU ou au 1.1.1. trichloréthylène (ininflammable).

Diluant de nettoyage
Chlorothène NU, 1.1.1. trichloréthylène ou diluant cellulosique ; utiliser de préférence de vieilles brosses

Mesures de sécurité

Sigma Decapant FT-8901

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b)
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité
Précautions à prendre

- Le composant principal de ce décapant est très irritant pour la peau. De plus, il dégage du gaz. De ce fait, on conseille de ne pas agiter la boîte.
- Pour pallier la surpression dans la boîte, une bonne méthode consiste à ouvrir le couvercle avec circonspection, ou à percer d'abord le couvercle avec un clou.
- Au cas où il y aurait contact avec la peau ou avec les yeux, il faut rincer abondamment avec de l'eau pure. Consulter un médecin si nécessaire.
- En cas d'usage à l'intérieur, il est indispensable de bien ventiler les locaux.
- Bien que ce décapant ne soit pas inflammable, ne pas fumer et ne pas faire de feu pendant l'application et le décapage.
- Le feu ou le contact avec des objets chauds provoquent un dégagement de gaz nocif!
- Toute boisson alcoolisée est déconseillée pendant ou juste avant la mise en œuvre de ce décapant!

Conservation
6 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings Belux S.A.
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.